

WISA® -Birch Premium WISA® -Birch^{LG} Premium

WISA-Birch Premium und WISA-Birch LG Premium sind die perfekte Wahl, wenn eine dekorative, helle Oberfläche gewünscht ist, ohne Abstriche bei hervorragenden Festigkeitseigenschaften zu machen. Sie bieten eine gute Basis für verschiedene Oberflächenbehandlungen wie Lackieren und Beizen und eignen sich daher ideal für Anwendungen, die hohe Anforderungen an das optische Erscheinungsbild stellen, beispielsweise bei der Möbelherstellung oder bei Innenverkleidungen.

Produkt

WISA-Birch Premium und WISA-Birch LG Premium werden aus Birkenfurnieren hergestellt. Die einzelnen Furnierschichten werden kreuzweise verleimt. WISA-Birch Premium verfügt über querlaufende Deckfurniere, WISA-Birch LG Premium über längslaufende Deckfurniere.

Verleimung

Wetterbeständige Verleimung gemäß EN 314-2 Klasse 3, Außenbereich, oder Verleimung gemäß EN 314-2 Klasse 1, Innenbereich. WISA-Birch Premium und WISA-Birch LG Premium erfüllen aufgrund der geringen Formaldehydemissionen die Anforderungen der Formaldehydklasse E1 der EN 13986. Nach Absprache auch Lieferungen gemäß TSCA Title VI.

Oberfläche

Vorderseite: Premium

Rückseite: BB

Die Premium-Furnierqualität auf der Vorderseite wurde speziell für die höchsten Anforderungen an eine dekorative Oberfläche entwickelt. Die Vorderseite besteht aus einem Stück Furnier, ohne Holzpuffen, ohne Einläufe und wirkt hell und einheitlich.

Bearbeitung

Individuell zugeschnittene Platten, Bohrungen und CNC-bearbeitete Komponenten gemäß Kundenzeichnungen auf Anfrage erhältlich.

Plattenformate

Standardformate Birch	1220/1250 x 1220/1250/2440/2500/3000/3050 1500/1525 x 1500/1525/2500/3000/3050 mm
Standardformate Birch LG	2440/2500 x 1220/1250 mm
Formattoleranz (Länge/Breite)	± 1 mm/1000 mm
Rechtwinkligkeitstoleranz	± 1 mm/1000 mm



For PEFC™ products, visit www.pefc.org



For FSC® products, visit www.fsc.org





Neendicken und Gewichte

Neendicke (mm)	Anzahl der Lagen	Dicke (mm)		Gewicht (kg/m ²)
		Min	Max	
6.5	5	6.1	6.9	4.4
9	7	8.8	9.5	6.1
12	9	11.5	12.5	8.2
15	11	14.3	15.3	10.2
18	13	17.1	18.1	12.2
21	15	20.0	20.9	14.3
24	17	22.9	23.7	16.3
27	19	25.2	26.8	18.4
30	21	28.1	29.9	20.4

Abmessungen und Dicken für einen Feuchtigkeitsgehalt von 8–12 %

Dicken und Toleranzen entsprechen den Anforderungen der EN 315 (Sperrholz – Maßtoleranzen) und sind teilweise strenger. Individuelle Festigkeitswerte und Dicken auf Anfrage erhältlich.

Alle Einzelheiten zu den technischen Daten finden Sie in der Leistungserklärung (Declaration of Performance, DoP) UPM007CPR (Außenbereich) oder UPM020CPR (Innenbereich) unter www.wisaplywood.com/dop.

Lagerungshinweise

Die Platten sind waagrecht auf einer ebenen Oberfläche an einem trockenen, abgedeckten Ort zu lagern.

Installationsanweisungen

Die Abmessungen der Platten können sich bei Veränderungen der Luftfeuchtigkeit ändern. Beim Verlegen zwischen den Platten 1–2 mm/m Dehnfugen vorsehen. Die Bearbeitung der Platten ist mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich. Die Platten sind für verschiedene Oberflächenbehandlungen wie Lackieren und Beizen geeignet.

Umwelt

WISA-Produkte werden in Europa nach strengsten Nachhaltigkeitskriterien hergestellt. Kunden, die sich für WISA entscheiden, haben die Gewissheit, dass ihr Sperrholz und Furnier ausschließlich aus legalen Quellen stammt und alle relevanten Normen und Vorschriften erfüllt, einschließlich der EU-Holzhandelsverordnung (EUTR).

UPM führt die Integration der Bio- und Forstindustrie in eine nachhaltige Zukunft, die durch Innovation, Verantwortung und Ressourceneffizienz geprägt ist.

Zusätzliche Informationen

Holz ist ein natürliches Material, jede Platte ist einmalig. Ein Foto oder Probestück kann Farben, Schattierungen, Faserlauf, Astgrößen u. dgl. nicht für alle Platten wiedergeben.

Falls Sie weitere Informationen zur Verlegung, Pflege, Entsorgung, zu Umweltfragen oder anderen Dingen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder direkt an UPM.

