

Optische Sortierklassen Bretter & Pfosten ÖHHU

Fichte Tanne



	I	II	III	IV	V
Dimension	von 4 bis 6 m lang, bis 15 % von 3 m aufwärts mitgehend; von 8 cm aufwärts breit.	von 4 bis 6 m lang, bis 15 % von 3 m aufwärts mitgehend; von 8 cm aufwärts breit.	von 3 bis 6 m lang, bis 30 % von 3 m aufwärts mitgehend; von 8 cm aufwärts breit.	von 3 bis 6 m lang; von 8 cm aufwärts breit	von 3 bis 6 m lang; von 8 cm aufwärts breit
Allgemeine Beschaffenheit	gesund; nicht grobjährig; praktisch buchsfrei; ausgeschlossen: Drehwuchs	gesund; praktisch buchsfrei; ausgeschlossen: Drehwuchs	gesund; zulässig: bei maximal 25 % der Stückzahl Buchs in Streifenform bis höchstens auf einem Viertel der Breite des Stückes	gesund; Buchs zulässig	gesund; nagelfest; zulässig Buchs
Äste	zulässig: Punktäste, gesunde festverwachsene Äste bis 2 x 4 cm in beschränkter Anzahl. Je zwei Laufmeter ein Durchfallast bis 2 x 4 cm im letzten Viertel ein gesunder festverwachsender Ast bis 4 x 6 cm oder ein gesunder festverwachsender Flügelast bis maximal 2 cm Äste Breite	zulässig: Punktäste, gesunde festverwachsene Äste bis 2 x 4 cm; ein gesunder festverwachsender Ast bis 4 x 8 cm oder ein gesunder festverwachsender Flügelast bis maximal 3 cm Breite; je Laufmeter ein Durchfallast bis 2 x 4 cm	zulässig: Punktäste, gesunde festverwachsene Äste bis 2 x 4 cm, je Laufmeter zwei gesunde festverwachsene Äste bis 4 x 8 cm; je Laufmeter ein gesunder festverwachsender Flügelast bis maximal 3 cm Breite oder gesunder festverwachsender Ast bis 4 x 6 cm; einem der beiden gesunden festverwachsenen Äste über 4 x 6 cm sind zwei Durchfalläste bis 2 x 4 cm gleichzusetzen; den gesunden festverwachsenen Ästen über 4 x 6 cm sind gesunde festverwachsene Flügeläste bis maximal 3 cm Breite gleichzusetzen	zulässig: Punktäste, gesunde festverwachsene Äste und gesunde festverwachsene Flügeläste bis 4 x 8 cm in unbeschränkter Anzahl; und gesunde festverwachsene Äste und gesunde festverwachsene Flügeläste über 4 x 8 cm in nicht zu großer Anzahl; je Laufmeter ein Durchfallast bis 4 x 8 cm oder je zwei Laufmeter ein Durchfallast ohne Dimensionsbegrenzung	zulässig
Harzgallen	zulässig: vereinzelt bis 0,5 x 5 cm	zulässig: je Laufmeter zwei Harzgallen bis 0,5 x 5 cm oder eine Harzgalle bis 1 x 10 cm	zulässig: vereinzelt eine Harzgalle bis 1 x 10 cm und je Laufmeter zwei Harzgallen bis 0,5 x 5 cm	zulässig	zulässig

Optische Sortierklassen Bretter & Pfosten ÖHHU

Fichte Tanne



	I	II	III	IV	V
Risse	<p>ausgeschlossen: Ringschäle; zulässig: vereinzelt gerade seichte Risse nicht länger als die Breite des Stückes (in diesem Fall muss jedoch die andere Fläche rissfrei sein);</p> <p>bei einzelnen Stücken gerade Endrisse, nicht länger als die Breite des Stückes; Kernrisse sind im Maß zu vergüten</p>	<p>ausgeschlossen: Ringschäle; zulässig: vereinzelt gerade seichte Risse nicht länger als die Breite des Stückes (in diesem Fall muss jedoch die andere Fläche rissfrei sein)</p> <p>bei einzelnen Stücken gerade Endrisse nicht länger als die Breite des Stückes; Kernrisse sind im Maß zu vergüten</p>	<p>zulässig: durchgehende gerade und gerade schräge Endrisse nicht länger als die Breite des Stückes;</p> <p>seichte Risse auf allen Flächen wenn sie ungefähr parallel zur Kante verlaufen</p>	<p>zulässig: Endrisse nicht länger als die eineinhalbfache Breite des Stückes; nicht durchgehende Kantenrisse bis zur eineinhalbfachen Stückbreite</p> <p>durchgehende gerade und gerade schräge Flächenrisse nicht länger als die doppelte Breite des Stückes:</p> <p>seichte schiefe Flächenrisse nicht länger als die Breite des Stückes</p>	<p>zulässig: soweit diese eine Verwendung des Stückes als Nutzholz nicht ausschließen</p>
Kernröhre	<p>zulässig: Kernbretter und -pfosten, wenn sie vorstehenden Bedingungen entsprechen. Kernpfosten sind jedoch kerngetrennt zu liefern</p>	<p>zulässig: Kernbretter und -pfosten, wenn sie vorstehenden Bedingungen entsprechen. Kernpfosten sind jedoch kerngetrennt zu liefern</p>	<p>zulässig: Kernbretter (-pfosten)</p>	<p>zulässig: Kernbretter(-pfosten)</p>	<p>zulässig: Kernbretter (-pfosten)</p>
Farbe	<p>blank</p>	<p>blank</p>	<p>zulässig leichte Verfärbung</p>	<p>zulässig: Verfärbung</p>	<p>zulässig: Verfärbung</p>
Pilz- und Insektenbefall	<p>keiner, praktisch frei von Rotstreif</p>	<p>keiner; jedoch bei maximal 40 % der Stückzahl harter Rotstreif bis zu einem Zehntel der Oberfläche zulässig</p>	<p>zulässig: harter Rotstreif bis 25 % der Oberfläche</p>	<p>zulässig: harter Rotstreif bis 40 % der Oberfläche</p>	<p>zulässig: Rotstreif, Hartbraune, kleine Faulstellen, leichter kleiner Wurmstich und leichter Käferfraß</p>
Krümmung	<p>zulässig: bei unbesäumter Ware bis 1.5 cm Pfeilhöhe je Laufmeter</p>	<p>zulässig: bei unbesäumter Ware bis 1.5 cm Pfeilhöhe je Laufmeter</p>	<p>zulässig: bei unbesäumter Ware bis 2 cm Pfeilhöhe je Laufmeter</p>	<p>zulässig: bei unbesäumter Ware bis 2 cm Pfeilhöhe je Laufmeter</p>	<p>zulässig: bei unbesäumter Ware bis 3 cm Pfeilhöhe pro Laufmeter</p>
Baumwalze	<p>zulässig: nur bei besäumter Breitware an einzelnen Stücken bis zu einem Viertel der Länge und - schräg gemessen - bis zu einem Viertel der Stärke des Stückes</p>	<p>zulässig: bei besäumter Ware an einzelnen Stücken bis zu einem Viertel der Länge und - schräg gemessen - bis zur Hälfte der Stärke oder bis zur Hälfte der Länge und zu einem Viertel der Stärke des Stückes</p>	<p>zulässig: bei unbesäumter Ware bis zur halben Länge und schräg gemessen bis zur halben Stärke des Stückes.</p>	<p>zulässig: bei besäumter Ware bis zur halben Länge und-schräg gemessen - bis zur vollen Stärke des Stückes</p>	<p>zulässig: bei besäumter Ware müssen beide Kanten auf der ganzen Länge von der Säge gestreift sein</p>