

# Optische Sortierklassen Kantholz ÖHHU

## Europäische Lärche



	I	II	III
<b>Dimension</b>	von 3 m aufwärts lang; über 100 x 100 mm bzw. einer Querschnittfläche über 100 cm <sup>2</sup>	von 3 m aufwärts lang; über 100 x 100 mm bzw. einer Querschnittfläche über 100 cm <sup>2</sup>	von 3 m aufwärts lang; über 100 x 100 mm bzw. einer Querschnittfläche über 100 cm <sup>2</sup>
<b>Allgemeine Beschaffenheit</b>	gesund nicht verdreht praktisch Buchsfrei	gesund nicht verdreht	gesund nicht verdreht
<b>Äste</b>	zulässig: gesunde, festverwachsene Äste, wenn dadurch die Bruchfestigkeit nicht wesentlich vermindert wird;  bis zur Querschnittsdimension 120 x 120 mm schwarze Äste bis 2 x 4 cm,  über 120 x 120 mm an einzelnen Stücken schwarze Äste bis 4 x 8 cm	zulässig	zulässig
<b>Harzgallen</b>	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig
<b>Risse</b>	ausgeschlossen: Ringschäle; zulässig: seichte Risse	zulässig	zulässig
<b>Kernröhre</b>	zulässig	zulässig	zulässig
<b>Farbe</b>	blank	praktisch blank	Verfärbung zulässig
<b>Pilz- und Insektenbefall</b>	keiner praktisch frei von Brandigkeit	keiner, jedoch bei 25 % der Stückzahl leichte Brandigkeit zulässig	keiner jedoch nagelfeste Brandigkeit und vereinzelt kleine Fraßgänge zulässig
<b>Krümmung</b>	keine	keine	keine
<b>Baumwalze</b>	keine (scharfkantig)	zulässig: bis zu einem Fünftel der größeren Querschnittabmessung - schräg gemessen - auf allen vier Kanten	zulässig; das Stück muss auf allen vier Seiten auf der ganzen Länge von der Säge gestreift sein