

Sperrplatte Birke UPM Grada 2000 Easy Top

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
03420/0005	4,5 mm	1 250 mm	2 500 mm

Erwärmen – verformen – abkühlen ... fertig:

Mit dem Sperrholz „UPM-Grada 2000“ sind der Fantasie des Verarbeiters kaum Grenzen gesetzt – es kann ein- oder zweidimensional verformt werden. Auch fertige Oberflächen aus Furnier- oder Laminat sind mit diesen Arbeitsschritten möglich. Somit kann man „UPM-Grada“ ohne Übertreibung als das erste Birkensperrholz mit einzigartigen Eigenschaften bezeichnen.



So einfach funktioniert's:

1. Wählen Sie ein Oberflächenmaterial aus, und bringen Sie es auf, falls erforderlich
2. Erwärmen und pressen Sie die Platte, bis im Inneren eine Temperatur von 95 °C erreicht wird. (Die Temperatur für Formpressung beträgt ca. 110–150 °C)
3. Pressen Sie die Platte in Form, und kühlen Sie sie in der Form auf eine Temperatur unter 70 °C herunter

Easy Top Oberfläche:

Die Klebefolie auf der Oberfläche der EasyTop-Platten ermöglicht eine Beschichtung ohne weiteren Kleber.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	4.5 mm
Breite	2 500 mm
Länge	1 250 mm
Gewicht	9,703 kg

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/spezialprodukte/sperrplatte-birke-upm-grada-2000-easy-top-p1331636>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Sperrholz	
Holzart	Birke
Oberfläche	geschliffen / geschliffen
Qualität	BB/BB
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL2

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/spezialprodukte/sperrplatte-birke-upm-grada-2000-easy-top-p1331636>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

