senosan® AM1800TopX Violet 4548

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
50494/4548	**0 mm**	**0 mm**	**19,2 mm**



Eine neue Generation kratzfester Lack-Acryl-Folien in Hochglanz mit enormer Tiefenwirkung und überzeugenden Produkteigenschaften. senosan® AM1800TopX Hochglanz-Lack-Acryl-Fronten bieten mit ihrem unverwechselbaren Flächenstand und deren Tiefenwirkung einen Glanzeffekt wie kein anderes Material. Sie zeichnen sich durch enorme Kratzfestigkeit und chemische Beständigkeit sowie UV-Beständigkeit und Umweltfreundlichkeit aus.
Die neue Generation der kratzfesten Hochglanz-Lack-Acryl-Folien senosan® AM1800TopX überzeugt mit deutlich verbesserten Oberflächeneigenschaften: die Kratzfestigkeit bzw. Scheuerresistenz liegt deutlich höher als bei herkömmlichen Hochglanzoberflächen und die chemische Beständigkeit ist sogar labortauglich. Die senosan® Beschichtung widersteht aggressivsten Substanzen.

Eindeutige Produktvorteile von senosan® AM1800TopX sind:
Enorme Kratzfestigkeit, scheuerresistent
Kein Polieren nach Abzug der Schutzfolie
Erhöhte UV-Beständigkeit
Enorme chemische Beständigkeit

DEKOR

4548 Violet High gloss
Oberflächenstruktur Hochglanz-Lack-Acryl-Folie

EIGENSCHAFTEN

Kratzfestigkeit

Chemikalienbeständig

SPEZIFIKATION

Stärke	**19.2 mm**
Gewicht	**4,282 kg**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/dekorative-platte/mobelfront/senosanr-am1800topx-violet-4548~p5614599

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Platte	
Schutzfolie	**mit Schutzfolie**
Trägerplatte	**MDF**

Fronten	
Belegung Kante	**4-seitig**
Kante Dekor	**dekorgleich**
Kantenmaterial	**Senosan 1700 X**
Kantenstärke	**1 mm**
Oberseite	**Senosan AM1800TopX**
Unterseite	**Senosan AM1800TopX**
Glanzgrad (60°)	**GLE ca.90**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/dekorative-platte/mobelfront/senosanr-am1800topx-violet-4548~p5614599

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.